



# ARDEX P 21

## Füllende Grundierung

- füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- schnelle Trocknung
- schnelle Überarbeitung



### Anwendungsbereich

Innen. Boden.

Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie:

- Beton
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche
- alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
- alte Spachtelmassen
- Magnesia und Steinholzestriche
- Gussasphaltestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Trockenestriche
- Holzdielenböden
- Holzspanplatten P4
- angeschliffene OSB Platten
- matt geschliffene Beschichtungen.

Zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen in Verbindung mit Bodenbelägen sowie Fertigparkett und ARDEX-Fliesenklebern.

ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
ÖSTERREICH  
Tel: +43 (0) 2754/7021-0  
Fax: +43 (0) 2754/2490  
office@ardex.at  
www.ardex.at

### Art

Weißer Kunstharzdispersion, Spezialzemente, gut dispergierfähiges Kunststoffpulver und Füllstoffe.

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Staub und Trennmitteln sowie auch für die nachfolgenden Arbeiten tragfähig und geeignet sein.

### Verarbeitung

ARDEX P 21 Füllende Grundierung besteht aus zwei Komponenten. Das Originalgebilde ist als Anmischeimer konzipiert und enthält zwei Beutel Pulver (Komponente A) und einen Beutel Flüssigdispersion (Komponente B). Der Flüssigkomponente wird die Pulverkomponente hinzugefügt, so dass unter kräftigem Rühren ein geschmeidiger, klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Anrühren empfehlen wir den Einsatz eines Ringrührers. ARDEX P 21 wird mit einer Glättkelle dünn-schichtig auf den Untergrund aufgebracht. Zum Füllen von breiten Fugen und Unebenheiten kann die Konsistenz pastöser eingestellt werden. Hierzu kann ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse und ARDEX A 45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse bis zu der gewünschten Konsistenz hinzugemischt werden.

Bei Holzuntergründen empfehlen wir den Einsatz von ARDEX P 21 in Kombination mit einem geeigneten Armierungsgewebe. Hierbei wird eine dünne Schicht ARDEX P 21 auf den Untergrund aufgezogen und das geeignete Gewebe in das frische Material eingelegt.

Hersteller zertifiziert nach  
EN ISO 9001 und EN ISO 14001



# ARDEX P 21

## Füllende Grundierung

Anschließend wird vollflächig mit ARDEX P 21 frisch in frisch geglättet.

Der Mörtel ist ca. 30 Minuten lang verarbeitbar und ist innerhalb von 60 bis 90 Minuten durch Hydratation verfestigt, so dass weitere Arbeitsgänge folgen können. Niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit, hohe Temperaturen verkürzen diese.

### Zu beachten ist

Wasserlösliche Spachtelmassen- und Klebstoffreste (zB sulfatablauehaltige) sind vollständig zu entfernen.

ARDEX P 21 ist nicht zur Aufnahme von Sichtspachtelmassen geeignet.

Gefäße und Werkzeuge können unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

ARDEX P 21 Füllende Grundierung ist bei Temperaturen von über +5°C zu verarbeiten.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis ca.	<b>Bedingung</b> 2 : 1 in Gewichtsteilen	<b>Komponente A</b> 10 kg Pulver	<b>Komponente B</b> 5 kg Dispersion
Materialbedarf ca.	<b>Bedingung</b> je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug	<b>Verbrauch</b> 200 - 800 g/m <sup>2</sup>	
<b>Anwendungseigenschaften</b>			
Verarbeitungszeit ca.	30 Minute(n)		
Trocknungszeit ca.	<b>Bedingung</b> auf saugfähigen Untergründen auf dichten Untergründen	<b>Zeit</b> 60 Minuten 90 Minuten	
Anwendung Umgebungsbedingungen	+20°C		
<b>Produktdetails</b>			
Fußbodenheizungseignung	ja		
Kennzeichnung nach GHS/CLP	<b>Komponente</b> Komponente A Komponente B	<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP</b> siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
Kennzeichnung nach ADR	<b>Komponente</b> Komponente A Komponente B	<b>Kennzeichnung nach ADR</b> siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS		
GISCODE	<b>Art</b> Dispersion Pulver	<b>GISCODE</b> D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm	
Abpackung	Komponenten gepackt in einem Anmischeimer mit je: 2 Beutel mit je 5 kg Komponente A (Pulver) netto und 1 ARDEX ReduxPACK mit 5 kg Komponente B (Dispersion) netto		
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.		