




# ARDEX WA<sup>2</sup>

## Epoxifuge

- chemikalienbeständig
- hoch belastbar
- leicht einzufugen und zu waschen
- für Fugenbreiten von 2–15 mm



### Farben

anthrazit, grau, silbergrau, weiß

### Anwendungsbereich

Innen und außen. Wand und Boden.

Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind zB in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Bädern, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm.

### Klassifizierung nach EN 13888:

RG = Reaktionsharz-Fugenmörtel

### Art

Epoxidharz-Fugmörtel bestehend aus pastösen Harz- und Härterkomponenten.

Die 4-kg-Einheit besteht aus:

- 3,0 kg Harzpaste und 1,0 kg Härter.

### Verarbeitung

#### Anmischen

Die in den Gebinden jeweils mengenmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten Harz und Härter sind restlos zusammenzuführen und werden intensiv maschinell mit einem geeigneten Rührer – zB einem Korb- oder Spiralrührer – zu einem einheitlichen und homogenen Mörtel vermischt. Wir empfehlen eine Mischzeit von 3 Minuten.

Die Ränder der Mischeinheiten sind während des Mischvorgangs mit einer Kelle auszukratzen. Alternativ kann das Material umgetopft werden.

Danach ist das Material erneut gut durchzumischen.

#### Verarbeitung

ARDEX WA Epoxifuge ist bei Temperaturen von +18°C bis +20°C ca. 60 Minuten lang verarbeitbar. Niedrigere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

ARDEX WA wird mit einem Epoxid-Fugbrett, Kunststoff- oder Gummispachtel in die trockenen Fugen eingebracht und scharf abgezogen.

#### 1. Waschvorgang

Der erste Waschvorgang kann in einem Zeitfenster von 20 – 40 Minuten nach dem Einfugen erfolgen. Die verfugten Wand- oder Bodenflächen sind mittels Pumpsprüher mit wenig Wasser zu benetzen.

# ARDEX WA<sup>2</sup>

## Epoxifuge

Zum Anemulgieren der Flächen und Glätten der Fugen kann entweder ein feiner feuchter Schwamm oder ein feuchtes Schwammbrett ohne zusätzliches Wasser verwendet werden. Das Waschwasser sollte ca. alle 7 – 10 m<sup>2</sup> gewechselt werden. Bei sehr rauen Oberflächen kann zum Vorwaschen auch ein weißer Scotch-Brite eingesetzt werden. Das Aufnehmen der angelösten Harzreste erfolgt ebenfalls mit einem feinen Schwamm oder Schwammbrett. Bei großen Flächen empfehlen wir das Aufnehmen des Schmutzwassers mit einem Nasssauger.

**Wichtig: Angelöste Harzreste dürfen nicht auf der Oberfläche austrocknen.**

### 2. Waschvorgang

Der 2. Waschvorgang erfolgt ca. 20 Minuten nach dem 1. Waschvorgang. Beide Waschvorgänge sollten ca. 60 Minuten nach dem Einfügen beendet sein. Zum leichteren Abreinigen der Harzrückstände erfolgt der 2. Waschvorgang mit einer Mischung aus ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger und Wasser im Mischungsverhältnis von ca. 1 : 10, unter zu Hilfenahme eines Pump-Sprühers und eines Viskoseschwammbrettes.

### Nachreinigen:

Sollten sich nach den 2 Waschvorgängen noch Harzrückstände auf der Fläche befinden ist eine Nachreinigung notwendig.

Ein etwaiges Nachreinigen der Flächen erfolgt am nächsten Tag mit einer Mischung aus ARDEX RG Cleaner und Wasser im Mischungsverhältnis von ca. 1 : 5, unter zu Hilfenahme eines Pump-Sprühers, eines weißen Scotch Schwammes und eines Viskoseschwammbrettes.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann ARDEX RG Cleaner pur aufgetragen und einmassiert werden.

Die Einwirkzeit sollte je nach Verschmutzungsgrad zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Bei stärkeren Verschmutzungen ist der Vorgang zu wiederholen und die Einwirkzeit auf 60 Minuten zu erhöhen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Auch bei der Nachreinigung ist darauf zu achten, dass angelöste Harzreste nicht austrocknen! Durch Abdecken mit einer Folie kann die Trocknungszeit verlängert werden.

Dazu sind auch die Hinweise im Technischen Datenblatt von ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger zu beachten.

Für die Waschvorgänge sind keine spiritushaltigen / sauren Reiniger zu verwenden. Eine Beaufschlagung von ARDEX WA Epoxifuge mit sauren Reinigungsmitteln darf frühestens nach 7 Tagen erfolgen, da es sonst zu irreversiblen Verfärbungen des Fugenmörtels kommen kann.

Bei intensiv färbenden Stoffen, wie Tee, Kaffee, Fruchtsäften u. a., sind Farbveränderungen nicht auszuschließen.

Arbeitsgeräte lassen sich vor dem Erhärten des Mörtels mit Wasser bzw. ARDEX RTC Werkzeugreiniger und Bürste, oder mit den ARDEX CW Reinigungstüchern reinigen.

ARDEX WA Epoxifuge ist nach dem Erhärten wasserfest, frost- und witterungsbeständig und besitzt eine hervorragende Festigkeit und Haftung zu den Fliesenflanken.

Um eine Verkürzung der Verarbeitungszeit durch Selbsterwärmung zu vermeiden, empfiehlt es sich, den ARDEX WA-Mörtel sofort nach dem Anrühren in einem

Arbeitsgang auf den Untergrund aufzutragen. In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

ARDEX WA Epoxifuge eignet sich auch zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten usw. auf Bodenflächen. Das Ansetzen von Fliesen auf Wandflächen ist aufgrund der schlanken Konsistenz nicht möglich (Standfestigkeit). Hier empfehlen wir ARDEX WA Kleber.

Klassifizierung nach EN 12004: R2

### Belastbarkeit

ARDEX WA Epoxifuge ist bereits nach 12 Stunden Härtezeit bei Temperaturen von +18°C bis +20°C begehbar und nach 24 Stunden mechanisch belastbar.

### Chemikalienbeständigkeit

ARDEX WA Epoxifuge ist nach dem Aushärten gegen wässrige Salzlösungen und Laugen sowie eine Reihe verdünnter mineralischer und organischer Säuren und organischer Flüssigkeiten und Lösungen beständig.

Die Chemikalienbeständigkeit ist bei Temperaturen von +18°C bis +20°C nach ca. 7 Tagen erreicht.

Chemikalienbeständigkeit – für Sonderfälle Anfrage erforderlich.

Die glatte, geschlossene und farbbeständige Oberfläche der Verfugung ist unempfindlich gegen Schmutz und beständig gegen Haushalts- und Schwimmbadreiniger. ARDEX WA, weiß, zeigt nur eine geringe Vergilbungsneigung. Bei intensiv färbenden Stoffen, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Fruchtsäfte u.a., sind Farbveränderungen nicht auszuschließen.

### Chemikalienbeständigkeit nach AQS

#### Beständig gegen:

- Abwässer\*
- Aceton
- Aluminiumsulfatlösung (26,5 %ig)
- Ameisensäure 1 %ig
- Ammoniak, konz.
- Butanon (MEK)
- Calciumchloridlösung (ges.)
- Calciumhydroxyd, gesättigt
- Chromsäure 5 %ig
- Entwicklerlösung (Fotogr.)
- Essigsäure 10 %ig
- Ethylacetat
- Ethylalkohol
- Ethylenglykol
- Formalin-Lösung 3 %ig
- Gerbsäure 10 %ig
- Glycerin
- Haushaltsreiniger
- Hypochlorit-Lösung (Akt. Cl 165g/l)
- Kalilauge, gesättigt
- Kohlenstoffdisulfid
- Kraftfahrzeugbenzin
- Meerwasser
- Methylalkohol < 50 %ig
- Milchsäure 10 %ig
- Moorwasser
- Natriumbisulfit-Lösung (23 %ig)

# ARDEX WA<sup>2</sup>

## Epoxifuge

- Natriumchromat-Lösung (34 %ig)
- Natriumhyposulfit-Lösung (17 %ig)
- Natronlauge, gesättigt
- Ölsäure
- Oxalsäure (10 % in Wasser)
- pflanzliche Fette
- Phosphorsäure < 50 %ig
- Salpetersäure < 10 %ig
- Salzsäure < 36 %ig
- Schwefelsäure < 60 %ig
- Sole
- Terpentin
- tierische Fette
- Toluol
- Wasserstoffperoxid < 10 %ig
- Weinsäure, gesättigt
- Zitronensäure, gesättigt
- Zuckerlösung
- Xylol

\*bei Industrieabwässern ist im Einzelfall die Eignung zu prüfen!

### Kurzzeitig beständig gegen:

- Ameisensäure 3 %ig
- Salpetersäure < 40 %ig

### Unbeständig gegen:

- Chloroform
- Essigsäure > 20 %ig
- Methylenchlorid
- Milchsäure > 10 %ig
- Salpetersäure, konz.

Nicht aufgeführte Stoffe auf Nachfrage.

### Zu beachten ist

Strukturierte Fliesen und Platten und solche mit porigen Oberflächen können nach der Verfugung Restschleier aufweisen. Probeflächen anlegen und Hinweise der Hersteller beachten. Überschüssiges Material sollte nicht mit heißem Wasser aufgenommen werden. Es dürfen keine Verdüner, Lösemittel oder Wasser zur Einstellung der Mörtelkonsistenz verwendet werden.

ARDEX WA Epoxifuge nicht bei Temperaturen unter +10°C und über +30°C verarbeiten.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis Wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht ca. 1,50 kg/l

### Materialbedarf

Materialbedarf zum Verfugen ca.	Verbrauch	Fliesenmaß	Fugenbreite	Fugentiefe
	0,45 kg/m <sup>2</sup>	10 x 10 cm	3 mm	5 mm
	0,25 kg/m <sup>2</sup>	20 x 20 cm	3 mm	5 mm
	0,30 kg/m <sup>2</sup>	30 x 30 cm	3 mm	5 mm
	0,30 kg/m <sup>2</sup>	11,5 x 24 cm	3 mm	5 mm
	0,90 kg/m <sup>2</sup>	5 x 5 cm	3 mm	5 mm

Hinweis Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 - 0,20 kg/m<sup>2</sup>.

### Anwendungseigenschaften

Verarbeitungszeit ca. 60 Minute(n)

Einlegezeit (EN 1346) ca. 30 Minuten

Korrigierzeit ca. 30 Minuten

Begehbarkeit nach ca. 12 Stunden bei ausreichender Erhärtung

Anwendung Umgebungsbedingungen +20°C

### Mechanische Eigenschaften

Haftzugfestigkeit ca.	Umgebungsbedingung	Haftzugfestigkeit	Zeit
	Trocken-/Nasslagerung	2,5 N/mm <sup>2</sup>	nach 28 Tagen

Biegezugfestigkeit ca.	Biegezugfestigkeit ca.	Zeit
	30 N/mm <sup>2</sup>	nach 28 Tagen

# ARDEX WA<sup>2</sup>

## Epoxifuge

Druckfestigkeit ca.	<b>Druckfestigkeit von ca.</b> 60 N/mm <sup>2</sup>	<b>Zeit</b> nach 28 Tagen
---------------------	--	------------------------------

### Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	<b>Komponente</b> Harz Härter	<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP</b> siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
----------------------------	-------------------------------------	---

Kennzeichnung nach ADR	<b>Komponente</b> Harz Härter	<b>Kennzeichnung nach ADR</b> siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
------------------------	-------------------------------------	---

EMICODE	EC 1 = sehr emissionsarm
---------	--------------------------

GISCODE	RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
---------	--

Abpackung	Kombi-gebinde bestehend aus Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stamppaste und Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter.
-----------	--

Lagerung	In trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.
----------	---

