



ARDEX GK

Ipari gyorsfugázó

szürke
homokbézs színekben

Bel- és kültérben
Cementbázisú

Műhelyek, autómosók, úszómedencék, ipari
felületek, lépcsőházak, erkélyek és teraszok
fugázásához

4 mm-es fugaszélességtől

Fagy- és sóálló

Ellenáll a gőztisztítónak, nagy hőmérsékleteknek
és a szokásos tisztítószernek

Nagy mechanikus szilárdságú és kopásálló

Már 1,5 óra elteltével járható



Színek:

szürke
homokbézs

ARDEX GK

Ipari gyorsfugázó



Alkalmazási terület:

Bel- és kültérben. Falra és aljzatra.

A következők fugázásához:

- kőporcelán csempek, greslapok
- betonlapok
- (nedvességre nem érzékeny) természetes kő lapok
- hasított és klinker lapok
- homlokzati fejelőtéglák és üvegtéglák

műhelyekben, autósókban és úszómedencékben, ipari felületeken, lépcsőházakban, erkélyeken és teraszokon.

Jelleg:

Gyorsan kötő cementekre és speciális töltőanyagokból álló por.

Maximális szemcseméret 0,7 mm.

Vízzel összekeverve lágy, pasztózus habarcsot kapunk, mely könnyen bedolgozható. A habarcs széles fugák és alacsony hőmérséklet esetén sem mosható ki, nem ég a felületre, nagy a töltőereje és szilárdan megtapad a fugákban. A fugák hamar terhelhetők.

Bedolgozás:

Egy tiszta keverőedénybe tiszta vizet adunk és a habarcsot csomómentesre keverjük. 25 kg ARDEX GK por bekeveréséhez kb. 4 l víz szükséges.

A habarcs +5 °C –20 °C-os hőmérsékleten kb. 30 percen keresztül bedolgozható. Magasabb hőmérsékletnél a bedolgozási idő lerövidül. A habarcsot fugázó gumival könnyen bedolgozhatjuk a fugákba. Mélyebb fugákat is kitölthetünk egy munkamenetben, anélkül, hogy beesnének. A rövid kötési idő lehetővé teszi, hogy hamar lemoszuk, anélkül, hogy kimosnánk a fugákat.

Az ARDEX GK +5 °C feletti hőmérsékleten bedolgozható.

Be kell tartani:

A csempek és lapok pórusos felületén, vagy matt mázának felületén megtapadhatnak fugahabarcs maradványok. Ezért nem szabad lemondani az ilyen felületek előzetes próbafugázásáról.

A fugákat savazás esetén előzetesen be kell vizezni. Az aljzat nedvességtartalma és az eltérő nedvszívó képességek színeltéréseket okozhatnak a fugákban. A fugákat a fugahabarcs behordása előtt adott esetben ki kell kaparni. Nem szabad a fugákon vízfílmel hagyni.

A cementkötéső fugák nem savállóak.

Az olyan savas tisztítószer, amelyek pl. citromsavat,

ecetsavat, vagy egyéb savat tartalmaznak, hosszabb távon a fugák károsodását okozhatják. Az ilyen tisztítószer használatakor a fugákat elő kell nedvesíteni. A csempeburkolatok tisztítására alapvetően a semleges, vagy enyhén lúgos tisztítószeret (Lithofin) javasoljuk használni.

Általánosan érvényes:

A cementbázisú fugázó anyagok helyett a gyógyfürdőkben, uszodákban és egyéb, nagy igénybevételnek kitett építményekben az ARDEX WA epoxigyanta fugahabarcot, vagy az ARDEX RG 12 1-6 finom epoxifugát kell alkalmazni. Nedvességre érzékeny természetes kő lapok beltéri fugázásához az ARDEX MG természetes kő fugát kell használni, vagy próbafugázással kell ellenőrizni, hogy az ARDEX GK használatakor nem jelentkeznek-e elszíneződések a lapok peremén.

A fugák alapos és rendszeres tisztítását és ápolását el kell végezni.

Termikus igénybevételnek kitett felületek fugázására a flexfugákat javasoljuk.

Vigyázat:

Irritáló hatással van a bőrre. Komoly szemkárosodást okozhat. Ne kerüljön gyermek kezébe. Védőkesztyű használata kötelező. Szemvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Száraz helyen tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kötött állapotban fiziológiai és ökológiai szempontból ártalmatlan.

GISCODE ZP 1 = cementtartalmú termék, kromátszegény.

Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabványnak megfelelően:

Keverési arány:	kb. 4 l víz : 25 kg por azaz kb. 1 TR víz : 4 ¼ TR por
Térfogatsúly:	kb. 1,5 kg/l
Friss habarcs súlya:	kb. 2,2 kg/l
Anyagszükséglet:	10 mm-es fugaszélesség és 5 mm-es fugamélység esetén, ha a csempék mérete 60 x 60 cm kb. 0,30 kg/m ² 30 x 60 cm kb. 0,50 kg/m ² 30 x 30 cm kb. 0,65 kg/m ² 15 x 15 cm kb. 1,30 kg/m ² 10 x 10 cm kb. 2,00 kg/m ² A burkolólapokon lévő fölösleges anyag miatt további veszteségek mutatkoznak, melyek nagysága a burkolólap felületi tulajdonságaitól és a munkamódszertől függően 0,05–0,10 kg/m ² között változhat.
Bedolgozási idő (+5 °C és +20 °C között):	kb. 30 perc
Járhatóság (+20 °C):	kb. 90 perc elteltével
Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:	1 nap után kb. 40 N/mm ² 3 nap után kb. 60 N/mm ² 7 nap után kb. 80 N/mm ² 28 nap után kb. 100 N/mm ²
Padlófűtés esetén alkalmas:	igen
Jelölés GHS/CLP szerint:	nincs
Jelölés ADR szerint:	nincs
Kiszerelés:	25 kg nettó súlyú zsákokban
Tárolás:	száraz helyiségben, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig eltartható

Termékeink kifogástalan minőségéért felelősséget vállalunk. Felhasználási javaslatainkat kísérletek és gyakorlati tapasztalatok alapján állítottuk össze; ezek viszont csupán általános útmutatások, a tulajdonságok szavatolása nélkül. Nincs befolyásunk ugyanis az építkezés helyére és a munkák kivitelezésének körülményeire. Országspecifikus szabályozásokat, melyek regionális standardokra, építkezési előírásokra, bedolgozási és ipari irányelvekre alapulnak, specifikus bedolgozási előírásokat eredményezhetnek.

