



# ARDEX P 10 SR

## 2-K gyorsjavító gyanta

- 2-K szilikátgyanta széleskörű felhasználási lehetőségekkel
- szagtalan
- nagyon alacsony kibocsátás
- alacsony viszkozitás jó felszívódási képességgel
- gyorsan kikeményedő és terhelhető
- nincs szükség keverőszerszámra
- pontos és egyszerű alkalmazás



### Alkalmazási terület

Beltéren. Talaj.

Nedvszívó és nem nedvszívó alapokon.

Repedések, álfugák és kitörések erőzáró csatlakozásához. Szöglécek, sínek és fémprofilok, fa, természetes- és műkö és más kompatibilis anyagok ragasztójaként.

Javító ragasztó a parketták részleges üregeinek eltávolításához.

Alkalmas fűtetlen és fűtött esztrichhez.

### Típus

Az ARDEX P 10 SR 2 komponensű gyorsjavító gyanta egy polimermodosítású szilikátgyanta, amely az A komponenset és a B komponenset tartalmazó műanyag flakonkészletből áll. A külső csomagolás tartalmazza a mellékelt hullámos összekötőket és védőkesztyűt.

### Feldolgozás

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

A repedéseket és fugákat felvágással kell kiszélesíteni, és a repedéseken 20 cm-enként további bemetszéseket kell tenni. A vágási mélységnek az esztrich vastagságának kb. kétharmadát kell elérnie. Ennek során ügyeljen a víz- és villanyvezetésekre, pl. fűtési esztrichre. Ezután porszívózza ki a port. A hullámos összekötőket a keresztmetszetekbe kell

behelyezni.

Az építési, az álfugákat és a repedéseket az esztrich burkolásra kész állapotát követően erőzárón kell lezárni. A padlófűtéssel az esztrichen esetleg keletkezett álfugákat és repedéseket a felfűtés után tartósan le kell tömíteni és erőzárón le kell zárni.

Öntse a B komponenszt az A komponens műanyag tartályába, majd kb. 15 másodpercig intenzíven rázza, amíg egyenletesen homogén, foltmentes masszát nem kap.

A részmenyiségek bekeverése 1 : 1 keverési arányban lehetséges térfogathányadokban.

A palack öntőcsőrét ezután a repedés szélességéhez igazodva vágja fel. Ezután a repedéseket és a fugákat szakszerűen öntse ki.

A felesleges anyagot azonnal távolítsa el spaklival, és a friss fázisban 0,3 - 0,9 mm-es bőven szórja le ARDEX kvarchomokkal. Az ARDEX P 10 SR kikeményedési ideje után kb. 30 - 40 perc elteltével lehetséges az átdolgozás.

Lécek és profilok ragasztási munkálataihoz az öntőgyanta paszta állagú konzisztenciájára lehet szükség.

Ebből a célból az anyagot a bekeverést követően rövid ideig a keverőedényben hagyják. A viszkozitás néhány perc elteltével megnő, optimális konzisztenciát biztosítva a ragasztási munkákhoz.

A friss szennyeződések megfelelő szerszámtisztítóval távolítsa el. A kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

A munkadaraboknak és a burkolatoknak mentesnek kell lenniük a leválasztó anyagoktól.

Kétség esetén végezzen próbaragasztást.

Az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja, a magasabb hőmérséklet lerövidíti a feldolgozási időt.

# ARDEX P 10 SR

## 2-K gyorsjavító gyanta

### Figyelembe kell venni a következőket:

Az ARDEX P 10 SR 2-komponensű gyorsjavító gyantát +15°C feletti hőmérsékleten (talaj és levegő) kell feldolgozni.

Tartsa be a +10°C-os minimális tárolási hőmérsékletet.

Az alacsonyabb tárolási hőmérséklet nem károsíthatja látványosan az ARDEX P 10 SR-t, és nem befolyásolhatja negatívan a termék tulajdonságait.

Az anyagszükséglet a fugák és repedések szélességétől és mélységétől függ.

### Megjegyzés

A biztonsági adatlapjainkon szereplő állításokat figyelembe kell venni.

Csak kereskedelmi felhasználók számára!

**Veszély:** 2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges. További információkért lásd [www.ardex.at/de/ardex-diisocyanate](http://www.ardex.at/de/ardex-diisocyanate).

### Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabvány szerint

|                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Keverési arány kb.                  | <b>Feltétel</b><br>1 : 1 térfogathányadban                                                                                                                                           | <b>A komponens</b><br>300 ml<br>0,339 kg                                                                            | <b>B komponens</b><br>300 ml<br>0,444 kg |
| Sűrűség                             | <b>Komponens</b><br>A komponens<br>B komponens                                                                                                                                       | <b>Sűrűség</b><br>1,13 g/cm³<br>1,48 g/cm³                                                                          |                                          |
| Bázis                               | Polimermódosítású szilikátgyanta                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                          |
| Szín                                | <b>Komponens</b><br>A komponens<br>B komponens                                                                                                                                       | <b>Szín</b><br>barna<br>átlátszó                                                                                    |                                          |
| Feldolgozási hőmérséklet            | +15°C                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                          |
| Kikeményedési idő kb.               | 30 - 40 perc                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                          |
| <b>Alkalmazási tulajdonságok</b>    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                          |
| Feldolgozási idő kb.                | 10 perc                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                          |
| Terhelhetőség                       | 20 perc elteltével                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                          |
| Alkalmazás<br>Környezeti feltételek | +20°C                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                          |
| <b>A termék részletei</b>           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                          |
| Címkézés a GHS/CLP szerint          | <b>Komponens</b><br>A komponens<br>B komponens                                                                                                                                       | <b>Címkézés a GHS/CLP szerint</b><br>lásd a megfelelő biztonsági adatlapot<br>lásd a megfelelő biztonsági adatlapot |                                          |
| Címkézés az ADR szerint             | <b>Komponens</b><br>A komponens<br>B komponens                                                                                                                                       | <b>Címkézés az ADR szerint</b><br>lásd a megfelelő biztonsági adatlapot<br>lásd a megfelelő biztonsági adatlapot    |                                          |
| EMICODE                             | EC 1 PLUS = nagyon alacsony kibocsátású PLUS                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                          |
| Kiszerezés                          | 2 műanyag palackból álló készlet; A komponens: 300 ml (0,339 kg) és<br>B komponens: 300 ml (0,444 kg) Hullámos összekötők és a védőkesztyűk 6 darabos készletben, dobozba csomagolva |                                                                                                                     |                                          |
| Tárolás                             | Állítva, száraz és fagymentes helyiségben kb. 12 hónapig tárolható az eredeti lezárt tartályban legalább +10C hőmérsékleten.                                                         |                                                                                                                     |                                          |
| Tartalmaz diizocianátokat           | igen                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |

Garanciát vállalunk termékeink kifogástalan minőségéért. Feldolgozási ajánlásaink kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, azonban csak általános tájékoztatásul szolgálhatnak, a tulajdonságokra vonatkozó garancia nélkül, mivel nincs befolyásunk az építkezés körülményeire és a munka kivitelezésére. A regionális szabványokon, építési szabványokon, feldolgozási vagy iparági irányelveken alapuló országspecifikus előírások speciális feldolgozási ajánlásokat eredményezhetnek. Kérjük, olvassa el az ARDEX Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) a [www.ardex.at/agb](http://www.ardex.at/agb) oldalon.