



ARDEX PU 5

Gyorsjavító gyanta

- 2-komp. poliuretán gyanta széleskörű felhasználási lehetőségekkel
- alacsony viszkozitás jó felszívódási képességgel
- szagtalan
- gyorsan kikeményedő és terhelhető
- kvarchomokkal nyújtható



Alkalmazási terület

Kültéren és beltéren. Talaj.

Repedések, álfugák és kitörések erőzáró csatlakozásához. Szöglécek, sínek és fémprolók, fa, természetes és más kompatibilis anyagok ragasztójaként.

Ragasztóanyagként különböző padlóburkolatokhoz, pl. parkettához, laminált padlóhoz stb. Előzetesen ellenőrizze az alkalmasságot.

Alkalmas fűtetlen és fűtött esztrichre.

A nagyon finom repedések javításához az ARDEX EP 2000 Multifunkcionális epoxigyantát ajánljuk.

Típus

Az ARDEX PU 5 gyorsjavító gyanta egy A komponensből (gyanta) és B komponensből (keményítő) álló kombinált dobozban kerül forgalomba. A mellékelt hullámos összekötők az összekötő rögzítésben találhatók.

Feldolgozás

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Adja hozzá a keményítő komponenszt a dobozban lévő gyantakomponenshez, majd intenzív keveréssel hozzon létre egy foltmentes masszát. A részmennyiségek kever-

ése kb. 8 rész A komponens és 2 rész B komponens keverési arányban lehetséges. A keverési arány pontosága megváltoztathatja a kötési sebességet.

Ez a hozzáadott gyanta és keményítő mennyiségétől függően meghosszabbodik vagy lerövidül.

A repedéseket és fugákat felvágással kell kiszélesíteni, és a repedéseken 20 cm-enként további bemetszéseket kell tenni. A vágási mélységnek az esztrich vastagságának kb. felét kell elérnie. Ennek során ügyeljen a víz- és villanyvezetésekre, pl. fűtési esztrichre. Ezután porszívózza ki a port, helyezze be a hullámos összekötőket a keresztmetszetekbe, és töltsen ki ARDEX PU 5 gyorsjavító gyantával. A felesleges anyagot azonnal távolítsa el spatulával, és a friss fázisban szórja le kvarchomokkal. A repedések és fugák csak akkor zárhatók el, ha az aljzat kész a fektetésre.

Szélesebb fugák esetén az ARDEX PU 5 gyorsjavító gyanta 1 : 1 súlyarányban nyújtható kvarchomokkal. Ez növeli az anyag viszkozitását.

A munkadarabok és burkolatok ragasztásához ne nyújtsa az ARDEX PU 5 gyorsjavító gyantát.

A munkadarabokat vagy burkolatokat a friss gyantába kell helyezni és csúszás ellen rögzíteni. Azonnal távolítsa el a kiszívárgó gyantát, vagy csiszolja le kvarchomokkal.

A friss szennyeződések megfelelő szerszámtisztítóval távolítsa el. A kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

A munkadaraboknak és a burkolatoknak mentesnek kell lenniük a leválasztó anyagoktól.

Kétség esetén végezzen próbaragasztást.

Az ARDEX PU 5 gyorsjavító gyantát +5°C feletti hőmérsékleten (talaj és levegő) kell feldolgozni.

ARDEX PU 5

Gyorsjavító gyanta

Az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja, a magasabb hőmérséklet lerövidíti a feldolgozási időt.

Az anyagszükséglet a fugák és repedések szélességétől és mélységétől függ. Az álfugák lezárásakor kb. 200 g/lfm szükséges.

Megjegyzés

A biztonsági adatlapjainkon szereplő állításokat figyelembe kell venni.

Csak kereskedelmi felhasználók számára!

Veszély: 2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges. További információkért lásd www.ardex.at/de/ardex-diisocyanate.

Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabvány szerint

Keverési arány kb.	Feltétel A tárolóedényen megadottak szerint	A komponens 0,815 kg	B komponens 0,185 kg
Friss súly kb.	1,50 kg/l		
Sűrűség	Sűrűség 1,5 g/cm ³		
Bázis	Poliuretán és keményítő		
Szín	Komponens Gyanta Keményítő	Szín szürke bézs	

Alkalmazási tulajdonságok

Feldolgozási idő kb.	10 perc
Terhelhetőség	kb. 20 perc elteltével
Alkalmazás Környezeti feltételek	+20°C

A termék részletei

Címkézés a GHS/CLP szerint	Komponens A komponens B komponens	Címkézés a GHS/CLP szerint lásd a megfelelő biztonsági adatlapot lásd a megfelelő biztonsági adatlapot
Címkézés az ADR szerint	Komponens A komponens B komponens	Címkézés az ADR szerint lásd a megfelelő biztonsági adatlapot lásd a megfelelő biztonsági adatlapot
EMICODE	EC 1 PLUS = nagyon alacsony kibocsátású PLUS	
Kiszerelés	Kombinált dobozok 815 g gyantával : 185 g keményítő + hullámos összekötő, 4 edényben csomagolva, dobozban	
Tárolás	Fagymentesen kb. 9 hónapig tárolható az eredeti lezárt tartályban. Állítva tárolja.	
Tartalmaz diizocianátokat	igen	