



ARDEX AF 140

Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge

- Ljepilo za izradu mokre podloge od ljepila sa širokim spektrom mogućih primjena
- Izvrsno prijanjanje za oblogu
- Ojačanje vlaknima svodi preostalo utiskivanje na minimum
- Vrlo niske emisije



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za podove.

Disperzijsko ljepilo za izradu mokre podloge od ljepila i lijepljenje:

- dizajnerskih PVC obloga u obliku pločica ili dasaka
- PVC i kompozitnih PVC obloga u obliku ploča i staza
- obloga od kaučuka u rolama i pločama do 4 mm debljine na upijajuće podloge.

ARDEX AF 140 odlikuje se univerzalnim mogućnostima primjene, visokom snagom prijanjanja te dobrom početnom i krajnjom čvrstoćom.

Vrsta:

Sastav: disperzije polistirol kopolimera, disperzije poliakrilata, derivati kolofonske smole, mineralna punila, voda, aditivi i konzervansi: izotiazolinoni.

Priprema podloge:

Svojstva podloge moraju udovoljavati zahtjevima iz norme ÖNORM B 2236 Polaganje podnih obloga. Podloga u prvom redu mora biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlačna opterećenja i pritisak ili je podlogu potrebno na odgovarajući način pripremiti. Ravnanje podloge vrši se odgovarajućim ARDEX masama za izravnavanje u kombinaciji s ARDEX temeljnim premazima.

Obrada:

Obloge za lijepljenje moraju biti klimatizirane i nenapregnute. ARDEX AF 140 ravnomjerno se nanosi nazubljenom lopaticom na odgovarajuće pripremljenu podlogu. Ne nanosite ljepilo na veću površinu nego što možete obložiti dok je ljepilo još u mokroj fazi, što je posebice važno kod polaganja PVC dizajnerskih obloga i obloga od kaučuka. Ljepilo pri polaganju mora imati dobra svojstva prijanjanja za materijal i mora se moći lako utisnuti. U više navrata provjerite je li obloga presvučena ljepilom. Položite podne obloge tako da se ispod njih ne zadržava zrak. Izbjegavajte prejako zbijanje spojeva. Obloge odmah zatrljajte i po potrebi opteretite. Nakon cca. 40 minuta obradite površinu valjkom (min. 50 kg).



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 140

Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge

Preporučene nazubljene lopatice i količina za nanošenje:

Koristite nazubljenu lopaticu koja osigurava dostatno prekrivanje poledine obloge ljepilom. Ako je poledina obloga ili površina podloge hrapava, koristite odgovarajuću nazubljenu lopaticu za tu namjenu.



TKB A1
Nanos: 240 g/m² – 290 g/m²*



TKB A2
Nanos: 270 g/m² – 320 g/m²*

*) Za utvrđivanje količine materijala za nanošenje, korištena je Pajarito nazubljena letva na ARDEX masama za izravnavanje.

Savjet:

Pri radu s postupkom mokrog lijepljenja, zbog ravnomjernog presvlačenja poledine obloge poboljšava se ponašanje pri utiskivanju te se postiže veća čvrstoća. Prethodno miješanje mase za izravnavanje umanjuje opasnost od nastanka izbočina i prosijavanja vidljivih tragova alata.

Napomena:

Čuvajte podalje od dohvata djece. Za vrijeme i nakon nanošenja / sušenja osigurajte dobro prozračivanje! Izbjegavajte konzumaciju hrane i pića te pušenje za vrijeme upotrebe sredstva. U slučaju kontakta s očima ili kožom, sredstvo odmah temeljito isperite vodom. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom i sapunom.

Proizvod sadrži 5-klor-2-metilizotiazolin-3-on i 2-metilizotiazolin-3-on (3 : 1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0) 1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Fuge na oblogama od PVC-a ili kaučuka zatvorite najranije nakon 24 sata. Slijedite upute za polaganje proizvođača obloga, važeće norme i pravila struke! Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

Ako se na ljepilu nalazi opna (npr. zbog neodgovarajućeg skladištenja ili nakon otvaranja pakiranja), uklonite opnu i nemojte je pomiješati s ljepilom.

Odlaganje u otpad:

Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Plastična pakiranja iz kojih je ispražnjen sav sadržaj, sa kojih je sadržaj sastrugan odnosno ako je sadržaj toliko suh da ne kapa, mogu se reciklirati (Interseroh). Pakiranja s kremastim sadržajem te nakupljeni kremasti ostaci proizvoda predstavljaju opasni otpad. Pakiranje sa stvrdnutim preostalim sadržajem predstavlja građevinski/kućanski otpad.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	disperzija specijalnih sintetičkih tvari
Potrebna količina materijala:	vidi preporučenu nazubljenost lopatice i količinu za nanošenje

Uvjeti obrade:

Temperatura:	preko +15° C
--------------	--------------

Relativna vlažnost zraka:	ispod 75 %
---------------------------	------------

Vrijeme prozračivanja:	5 - 15 minuta
------------------------	---------------

Otvoreno vrijeme:	10 - 20 minuta
-------------------	----------------

U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi za temperaturu od +18° C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.

Sredstvo za čišćenje:	prije nego što se materijal osuši: voda
-----------------------	---

Prikladno za stolce s kotačima:	da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)
---------------------------------	--

Prikladno za podno grijanje:	da
------------------------------	----

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:	da
---	----

EMICODE:	EC1 PLUS – vrlo niske emisije ^{PLUS}
----------	---

GISCODE:	D1 - ne sadrži otapala
----------	------------------------

Plavi anđeo:	RAL-UZ 113
--------------	------------

Oznaka prema GHS/CLP:	nema
-----------------------	------

Oznaka prema ADR:	nema
-------------------	------

Pakiranje:	kanta sadržaja 12 kg neto
------------	---------------------------

Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.
---------------	--