



ARDEX AF 155

Specijalno ljepilo za elastične obloge

- Širok spektar mogućih primjena
- Dugo naknadno lijepljenje
- Vrlo izdašno
- Vrlo niske emisije



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za zidove i podove.

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje zidnih i podnih obloga, npr.:

- PVC obloga
- CV obloga
- PVC dizajnerskih obloga (LVT)
- kvarc vinilnih ploča
- gumenih obloga debljine do 2,5 mm
- tekstilnih podnih obloga s poledinom od tekstila, lateksa, PVC-a ili PUR-a
- na upijajuće i neupijajuće podloge u unutrašnjem prostoru.

ARDEX AF 155 odlikuje se univerzalnom mogućnošću primjene u polumokroj fazi.

Vrsta:

Sastav: disperzije polistiril kopolimera, disperzije poliakrilata, derivati kolofonske smole, mineralna punila, voda, aditivi i konzervansi: izotiazolinoni.

Priprema podloge:

Svojstva podloge moraju udovoljavati zahtjevima iz norme ÖNORM B 2236 Polaganje podnih obloga. Podloga u prvom redu mora biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlažna opterećenja i pritisak ili je podlogu potrebno na odgovarajući način pripremiti.

Ravnanje podloge vrši se odgovarajućim ARDEX masama za izravnavanje u kombinaciji s ARDEX temeljnim premazima.

Obrada:

Obloge za lijepljenje moraju biti klimatizirane i nenapregnute odnosno moraju se nalaziti u polegnutom položaju. Po ovom pitanju posebice obratite pažnju na upute proizvođača obloga.

ARDEX AF 155 ravnomjerno se nanosi nazubljenom lopaticom na odgovarajuće pripremljenu podlogu. Pritom treba spriječiti veće nakupine ljepila. Vrijeme prozračivanja ovisi o klimatskim uvjetima prostorije, temperaturi podloge i materijala, upojnosti podloge te korištenoj nazubljenoj lopatici, a može iznositi do cca. 20 minuta na upijajućim te do cca. 60 minuta na neupijajućim podlogama.

Ne nanosite ljepilo na veću površinu nego što možete obložiti dok je ljepilo još u mokroj fazi, što je posebice važno kod polaganja gumenih obloga i višeslojnih PVC obloga. Ljepilo pri polaganju mora imati dobra svojstva prianjanja za materijal i mora se moći lako utisnuti. U više navrata provjerite je li obloga presvučena ljepilom. Položite podne obloge tako da se ispod njih ne zadržava zrak.

Izbjegavajte prejako zbijanje spojeva. Obloge odmah zatrljajte i po potrebi opteretite. Nakon cca. 40 minuta obradite površinu valjkom (min. 50 kg). Fuge na oblogama zatvorite najranije nakon 24 sata.



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 155

Specijalno ljepilo za elastične obloge

Preporučene nazubljene lopatice i količina za nanošenje:

Za PVC obloge, CV obloge, višeslojne PVC (dizajnerske) obloge, gumene obloge te tekstilne obloge s poledinom od pjene ili filca:



TKB A 1
Nanos: 250 g/m² – 280 g/m²*



TKB A 2
Nanos: 300 g/m² – 350 g/m²*

Za tekstilne obloge s poledinom od tekstila:



TKB B 1
Nanos: 400 g/m² – 450 g/m²*

Koristite nazubljenu lopaticu koja osigurava dostatno prekrivanje poledine obloge ljepilom. Ako je poledina obloga ili površina podloge hrapava, koristite odgovarajuću nazubljenu lopaticu za tu namjenu. U području zidova ljepilo nanosite valjkom od janjeće kože, a zatim ga razvucite odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Obloge se bolje lijepe na zidove ako se na njihovu poledinu također nanese ljepilo.

*) Za utvrđivanje količine materijala za nanošenje, korištena je Pajarito nazubljena letva na ARDEX masama za izravnavanje.

Savjet:

Pri radu s postupkom mokrog lijepljenja, zbog ravnomjernog presvlačenja poledine obloge poboljšava se ponašanje pri utiskivanju te se postiže veća čvrstoća. Prethodno miješanje mase za izravnavanje umanjuje opasnost od nastanka izbočina i prosijavanja vidljivih tragova alata.

Napomena:

Slijedite upute za polaganje proizvođača obloga, važeće norme i pravila struke! Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini. Podne obloge ne lijepiti ako je temperatura poda niža od +15° C. Prije lijepljenja temperirajte obloge i ljepilo u dovoljnom trajanju.

Ako se na ljepilu nalazi opna (npr. zbog neodgovarajućeg skladištenja ili nakon otvaranja pakiranja), uklonite opnu i nemojte je pomiješati s ljepilom.

Čuvajte podalje od dohvata djece. Za vrijeme i nakon nanošenja / sušenja osigurajte dobro prozračivanje! Izbjegavajte konzumaciju hrane i pića te pušenje za vrijeme upotrebe sredstva.

U slučaju kontakta s očima ili kožom, sredstvo odmah temeljito isperite vodom. Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom i sapunom.

Sadrži reakcijski proizvod od: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije. Proizvod sadrži izotiazolinone.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0) 1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Plastična pakiranja iz kojih je ispražnjen sav sadržaj, sa kojih je sadržaj sastrugan odnosno ako je sadržaj toliko suh da ne kapa, mogu se reciklirati.

Pakiranja s kremastim sadržajem te nakupljeni kremasti ostaci proizvoda predstavljaju opasni otpad. Pakiranje sa stvrdnutim preostalim sadržajem predstavlja građevinski/kućanski otpad.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	disperzija specijalnih sintetičkih tvari
Potrebna količina materijala:	vidi preporučenu nazubljenost lopatice i količinu za nanošenje
Uvjeti obrade:	
Temperatura:	preko +15° C
Relativna vlažnost zraka:	ispod 75 %
Vrijeme prozračivanja:	5 - 20 minuta na upijajućim podlogama kao mokro ljepilo, 30 - 60 minuta na neupijajućim podlogama kao polumokro ljepilo i ljepilo za lijepljenje na pritisak.
Otvoreno vrijeme:	5 do 60 minuta
U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi uz sljedeće uvjete: +18° C i relativna vlažnost 65 %.	
Sredstvo za čišćenje:	prije nego što se materijal osuši: voda
Prikladno za stolce s kotačima:	da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)
Prikladno za podno grijanje:	da
Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:	da
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} - vrlo niske emisije ^{PLUS}
GISCODE:	D1 – ne sadrži otapala
Plavi anđeo:	RAL – UZ 113
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Pakiranje:	kanta sadržaja 11 kg neto
Skladištenje:	na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.