



ARDEX AF 480

Čvrsto elastično ljepilo za parket

SMP Technology

- Čvrsto elastično SMP ljepilo
- Lako se razmazuje
- Odlična čvrstoća brazdi
- Brzo vezivanje - visoka krajnja čvrstoća
- Smanjuje opasnost od loma materijala na minimum
- Objedinjuje prednosti čvrstog i elastičnog ljepila



Proizvod ARDEX sustava

Posebno sigurna svojstva vezivanja s ARDEX masama za izravnavanje, težište na neutralnom mirisu i čistom zraku u prostoru.

Član zajednice „Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V., GEV“ (Zajednica „Materijali za polaganja, ljepila i građevinski proizvodi s kontroliranim emisijama“).

Područje upotrebe:

Za unutarnje radove. Za podove.

Čvrsto elastično SMP ljepilo za lijepljenje:

- kant lamel parketa prema normi ÖNORM EN 14761, dužina maks. 200 mm, debljina min. 16 mm
- parketa od širokih lamela, modularnog parketa prema normi ÖNORM EN 14761, klasičnog parketa, parketnih elemenata u skladu s normom ÖNORM EN 13226
- višeslojnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13489
- masivnih drvenih dasaka u skladu s normom ÖNORM EN 13629 i ÖNORM EN 13990, širina maks. 18 cm, omjer debljina/stranica 1:8
- mozaik parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13488
- masivnog lam parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13227
- plutenih podnih obloga s HDF/MDF srednjim slojem i plutenom poledinom u skladu s normom ÖNORM EN 12104
- ARDEX ploča za izolaciju buke od koraka i rastavljanje na odgovarajuće upijajuće podloge u nutarnjem prostoru

Vrsta:

Silan-modificirani polimer koji se stvrdnjava u reakciji s vlagom.

Priprema podloge:

Podloga u skladu s normom ÖNORM B 2218 Polaganje drvenih podova mora u prvom redu biti ravna, trajno suha, čvrsta, nosiva, bez separatora i pukotina te otporna na vlažna opterećenja i pritisak.

Obloge se mogu polagati na podloge od cementnog estriha, estriha od kalcijevog sulfata, drvene ploče i gipsane ploče izrađene u skladu s normom. Estrih od cementa i kalcijevog sulfata potrebno je mehanički pripremiti i dobro usisati prema uputama proizvođača odnosno važećim normama i tehničkim listovima.

Ako je potreban temeljni premaz, nanosi se tanak sloj sredstva ARDEX PU 30 1K-PU. Direktno lijepljenje sredstvom ARDEX AF 480 na površine premazane temeljnim premazom moguće je najranije nakon cca. 60 minuta, no obavezno se mora završiti unutar 24 sata od nanošenja temeljnog premaza.

Za lijepljenje parketa velikog formata te kod većih neravnina na podlozi, podloga se mora prethodno izravnati odgovarajućom ARDEX masom za izravnavanje.

Na ARDEX K 55 masu za brzo izravnavanje debljine do 10 mm, lijepljenje parketa sredstvom ARDEX AF 480 moguće je čim masa za izravnavanje postigne prohodnost (cca. 60 minuta). Pri lijepljenju pazite da cijela stražnja površina parketa bude presvučena ljepilom.

Lijevani asfaltni estrih i druge podloge osjetljive na omekšivače potrebno je prethodno tretirati sredstvom ARDEX PU 30 i po potrebi izravnati odgovarajućom ARDEX masom za izravnavanje s debljinom nanosa od najmanje 3 mm.

Ploče od drvene iverice moraju biti čvrsto spojene s podlogom i lijepljene unutar spoja s perom i utorom.



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001
i EN ISO 14001.

ARDEX AF 480

Čvrsto elastično ljepilo za parket

Obrada:

ARDEX AF 480 mora prije obrade postići odgovarajuću temperaturu. Ljepilo se ravnomjerno nanosi na podlogu nazubljenom lopaticom. Ne nanositi ljepilo na veću površinu nego što se može obložiti unutar otvorenog vremena. Položiti parket i dobro ga utisnuti lupkanjem.

Paziti da je poledina parketa dobro i ravnomjerno presvučena ljepilom. Izbjegavati lijepljenje spojeva s perom i utorom.

Položeni parket (posebice parket većeg formata) odmah kontrolirati na postojanje šupljina i po potrebi opteretiti dok se ljepilo ne osuši (vidi također TKB naputak »Lijepljenje parketa«). Višak ljepila odmah ukloniti s podloge ravnom lopaticom.

Kod uspravnih građevnih elemenata izrađuju se rubne fuge ovisno o geometriji prostora, vrsti drva i parketa

Preporučene nazubljene lopatice i količina za nanošenje:

Lamel parket, mozaik parket



TKB B3 800 – 1.000 g/m²*

Ploče za zvučnu izolaciju i rastavljanje



TKB B3 – TKB B15
800 – 1.500 g/m²*

Klasični parket, parketni elementi, višeslojni parket manjeg formata, masivni lam parket, parket od širokih lamela i modularni parket, obloge od pluta na nosaču



TKB B6 – B8
800 – 1.000 g/m²*

Klasični i višeslojni parket većeg formata, masivne drvene daske



TKB B11 – TKB B15
1.000 – 1.500 g/m²*

Koristite nazubljenu lopaticu koja osigurava dostatno prekrivanje poledine parketa ljepilom. Ako je podloga hrapava ili neravna ili u slučaju hrapave poledine obloge, koristite odgovarajuću grubu nazubljenu lopaticu.

*) Za utvrđivanje količine materijala za nanošenje, korištena je Pajarito nazubljena letva na ARDEX masama za izravnavanje.

Pazite na sljedeće:

- Ispod sredstva ARDEX AF 480 ne koristiti disperzijske temeljne premaze.
- Parket lijepiti isključivo uz relativnu vlažnost zraka <75 % i temperaturu prostora >+18° C.
- Alat odmah nakon upotrebe očistiti sredstvom koje sadrži ulje ili vosak.
- Kod korištenja dijela materijala iz pakiranja, ostatak ljepila prekriti aluminijском folijom ili sličnim materijalom.
- Kod lakiranja otvorene fuge ne smiju sadržavati ljepilo (opasnost od prelaska omekšivača).

Podovi od gotovog parketa prohodni su već nakon 6 sati, a mogu se koristiti već nakon 24 sata.

Površinu sirovog parketa obrađivati najranije nakon 24 sata.

Na podlogama sa slabim svojstvima upijanja i neupijajućim podlogama, obrada površine moguća je tek 48 sati nakon polaganja obloga. Kod uspravnih građevnih elemenata izrađuju se rubne fuge ovisno o geometriji prostora, vrsti drva i parketa.

Napomena:

Slijedite upute za polaganje proizvođača parketa te trenutno važeće norme i pravila struke. Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

Čuvati van dohvata djece.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0) 1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Materijal/spremnik odložite prema lokalnim, regionalnim, nacionalnim, međunarodnim propisima.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Osnovna sirovina:	silan modificirani polimer
Potrebna količina materijala:	cca. 800 – 1.500 g/m ² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici
Uvjeti obrade:	
Temperatura:	preko +15° C
Relativna vlažnost zraka:	ispod 75 %
Vrijeme prozračivanja:	nema
Otvoreno vrijeme:	cca. 20 minuta
Vrijeme vezivanja:	cca. 24 do 48 sati
U uvjetima niže temperature i više vlažnosti zraka, navedeno vrijeme se produžuje i može doći do zatvaranja vlage. Navedeno vrijeme vrijedi za temperaturu od +18° C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.	
Obrada površine:	fnajranije nakon 24 sata, neupijajuće podloge nakon 48 sati
Sredstvo za čišćenje:	prije stvrdnjavanja odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak
Prikladno za podno grijanje:	da
EMICODE:	EC1 R PLUS – vrlo niske emisije ^{PLUS}
GISCODE:	RS 10
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Pakiranje:	kanta sadržaja 18 kg neto
Skладиštenje:	:na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i potrošiti sredstvo u kratkom roku.