



ARDEX P 52

Koncentrat za grundiranje

Vrlo niske emisije

Ne sadrži otapala

Za podove, zidove i stropove

Temeljni premaz, vezivni most i zatvaranje
pora s vodoodbojnim djelovanjem

Sprječava prodiranje mjehurića zraka iz podloge
kod nanošenja mase za izravnavanje

Može se razrijediti vodom

Proizvod ARDEX

sustava u kombinaciji s masama za izravnavanje s vrlo niskim emisijama i ljepilima iz ARDEX programa, koncipiran za neutralan miris i čist zrak u prostoru.



Član udruge Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV

Proizvođač certificiran prema standardima
EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX P 52

Koncentrat za grundiranje



Područje upotrebe:

Za unutrašnje radove. Za podove, zidove i stropove.

Grundiranje, predpremaz, vezivni sloj i zatvaranje pora s vodoodbojnim djelovanjem.

- veže preostalu prašinu s podloge i prah kod trusnih podloga, primjerice na brušenom upijajućem tekućem estrihu na bazi kalcija i kalcijevog sulfata,
- grundiranje cementnog estriha i betonskih podova,
- vezivni most na glatkim betonskim podovima, posebice na gustom cementnom estrihu, oplemenjenom estrihu na bazi kalcijevog sulfata, terrazzu, pješčenjaku, keramičkim pločicama i pločama,
- vezivni most na starim podlogama s tragovima mase za kitanje i ostacima ljepila,
- vezivni most na glatkom betonu za mase za kitanje zidova vezane gipsom.

Kod zatvaranja pora na upijajućim podlogama ARDEX P 52 sprječava

- prodiranje mjehurića zraka iz podloge kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje,
- izbijanje vode kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje.

Vrsta:

Disperzija na bazi sintetičke smole bez otapala s vrlo niskim emisijama, koja nakon stvrdnjavanja znatno sprječava prodiranje vode.

Sastav: disperzije polistiren kopolimera, kopolimeri polivinil acetata, pigment, voda, aditivi i konzervansi: izotiazolinoni.

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, suha, očišćena od prašine i sredstava za razdvajanje.

Obrada:

ARDEX P 52 uliti u čistu posudu i pomiješati sa zadanom količinom vode.

Predpremaz nanijeti ravnomjerno metlom, četkom ili valjkom i ostaviti da se osuši u tanki, prozirni film prije izvođenja daljnjih radova.

Minimalna temperatura poda mora iznositi $> +5^{\circ}\text{C}$.

Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja: nerazrijeđeno
cca. 300 g ARDEX P 52 / m²

Omjer miješanja:
1 dio ARDEX P 52 : 1/2 dijela vode
cca. 200 g ARDEX P 52 / m²

Omjer miješanja:

1 dio ARDEX P 52 : 1 dio vode
cca. 150 g ARDEX P 52 / m²

Omjer miješanja:

1 dio ARDEX P 52 : 3 dijela vode
cca. 50 g ARDEX P 52 / m²

U sljedećoj tablici navedene su vrste podloga i preporučeni omjer miješanja:

Podloga	Predpremaz	Razrijeđivanje ARDEX P 51/ ARDEX P 52 : voda
Glatke i guste podloge poput gotovih betonskih podova ili posebno gustih cementnih glazura, oplemenjene glazure na bazi kalcijevog sulfata, terrazzo, pješčenjaka, pločica i ploča, starih podloga s ostacima mase za izravnavanje i ljepila, kod korištenja mase za izravnavanje i tankoslojnog betonskog morta	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 ARDEX P 82	1 : 1/2 1 : 1/2
Podovi i stropovi od sirovog betona	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4	1 : 1 1 : 1
Cementni estrih, porozni, jako upijajući, između masa za kitanje i izravnavanje	ARDEX P 51 ARDEX P 52	1 : 3 1 : 3
Estrih i tekući estrih na bazi kalcijevog sulfata, upijajući i brušeni	ARDEX P 51 ARDEX P 52	1 : 3 1 : 3
Glatki betonski zidovi i stropovi za gipsane mase za izravnavanje	ARDEX P 51 ARDEX P 52	1 : 3 1 : 3
Gipsane zidne ploče i gipsana žbuka za zidne mase za izravnavanje i tankoslojni mort na bazi cementa	ARDEX P 51	1 : 3
Lijevani asfalt, slabo posut pijeskom, stari podovi od lijevanog asfalta, obloge od asfaltnih ploča, magnezitni podovi, plastične obloge i premazi, lak, boja, metal, lakirano drvo, ispod tankoslojnog morta i masa za izravnavanje	ARDEX P 82	-

Pazite na sljedeće:

Ne preporučuje se upotreba sredstva ARDEX P 52 u vanjskom i trajno mokrom prostoru.

Vrijeme sušenja u trajanju od cca. 90 minuta do 3 sata ovisi o upojnosti podloge i uvjetima na gradilištu. Viša temperatura i niska vlažnost zraka skraćuje vrijeme sušenja, dok ga niska temperatura i viša vlažnost zraka povećava.

Kod upotrebe na starim podlogama paziti da ostaci mase za izravnavanje i ljepila budu vodootporni, dovoljno nosivi za buduća opterećenja i da dobro prijanjaju za podlogu. Sloj predpremaza ostaviti da se suši preko noći. Potpuno odstraniti ostatke mase za izravnavanje i ljepila topiva u vodi (npr. sredstva koji sadrže lignin sulfonate).

Kod ostataka ljepila na bazi poliuretana, epoksidne smole i bitumena kao vezivni most koristiti ARDEX P 82.

Čuvajte podalje od dohvata djece. Za vrijeme i nakon nanošenja / sušenja osigurajte dobro prozračivanje!

Izbjegavajte konzumaciju hrane i pića te pušenje za vrijeme upotrebe sredstva. U slučaju kontakta s očima ili kožom, sredstvo odmah temeljito isperite vodom. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom i sapunom.

EUH 208: Sadrži: 5-klor-2-metil-izotiazolin-3-on i 2-metil-izotiazolin-3-on (3 : 1). Može izazvati alergijske reakcije.

Informacije za alergičare dostupne su na broju +43 (0) 1/406 43 43, austrijska Centrala za informiranje u slučaju trovanja.

Odlaganje u otpad:

Sredstvo ne ispuštati u kanalizaciju, vodu ili tlo. Moguće je recikliranje plastičnih pakiranja iz kojih je ispražnjen sav sadržaj, sa kojih je sadržaj sastrugan odnosno ako je sadržaj toliko suh da ne kapa. Pakiranja s kremastim sadržajem te nakupljeni kremasti ostaci proizvoda predstavljaju opasni otpad. Pakiranja sa stvrdnutim preostalim sadržajem predstavljaju građevinski/kućanski otpad.

Napomena:

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

Oznaka prema GHS/CLP: nema

Oznaka prema ADR: nema

Pakiranje: kanta sadržaja 5 kg neto

Skladištenje: Zaštićeno od smrzavanja u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci.

Otvorena pakiranja dobro zatvoriti, a sadržaj brzo potrošiti. Čuvati u uspravnom položaju.

