



ARDEX R4 RAPID

Univerzalna brza masa za izravnavanje

s ARDURAPID®-efektom

Na bazi bijelog cementa

Postojana masa za popravke sa
svojstvima gotove površine

Prianja na gotovo sve uobičajene građevinske
podloge bez grundiranja

Za zidove, stropove i podove

Za popunjavanje rupa i oštećenja

Za izravnavanje i popunjavanje visinskih razlika,
prijelaza i neravnina

Za kitanje manjih oštećenja

Za brzo vezivanje metalnih, fagnih i kutnih profila

Daljnja obrada moguća nakon 45 do 60 minuta

Brzo se suši

Može se izvući na nulu

Čista bijela boja




Proizvođač certificiran prema standardima
EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX R4 RAPID

Univerzalna brza masa za izravnavanje



Područje upotrebe:

Za gletanje i izravnavanje zidnih, stropnih i podnih površina. Kao podloga za tapete, premaze, disperzijske žbuke, zidne i podne obloge na upijajućim i neupijajućim podlogama. Za popunjavanje pukotina, dubljih rupa, proreza i fuga. Na podovima za popravak neravnina i tragova alata na gipsanim i cementnim masama za izravnavanje. Za vezivanje metalnih, fugnih i kutnih profila. Kao brzi sustav za brze radove popravaka.

Za unutarnje radove.

Kod izravnavanja većih površina može se nanositi u sloju debljine 0 do 10 mm.

Vrsta:

Specijalni cementi, disperzibilni sintetički prah i punila najfinije granulacije.

Kada se pomiješa s vodom, nastaje postojani mort koji se može obrađivati cca. 15 minuta, a učvršćuje se već unutar 30 do 45 minuta uslijed hidratacije i sušenja. Daljnja obrada svim vrstama obloga (parket s ARDEX SMP ljepljivom) na upijajućim podlogama moguća nakon cca. 45 minuta, a na neupijajućim podlogama nakon cca. 60 minuta.

Priprema podloge:

ARDEX R4 RAPID univerzalna brza masa za izravnavanje prijanja gotovo neodvojivo za skoro sve uobičajene građevne podloge. Podloga mora biti suha, čvrsta, nosiva, hrapava i očišćena od separatora.

Prikladne podloge:

- beton
- cementna i vapneno cementna žbuka
- elementi od suhog estriha
- gipsana žbuka i gipsane zidne ploče
- gipsane i cementne mase za izravnavanje
- ploče od iverice i OSB ploče
- drvene daske, drvene stepenice
- stare podloge s čvrsto zalijepljenim ljepljivom i ostacima mase za izravnavanje
- opeka
- mineralna žbuka za zaribavanje i žbuka na bazi umjetne smole
- gipsane ploče
- gipsvlaknaste ploče
- obloge od pločica i ploča
- ploče od prirodnog kamena i betonska galanterija
- perivi disperzijski premazi
- stare lateksne boje
- akrilatne boje
- premazi od akrilnog laka
- premazi od alkidne smole
- premazane tapete od staklenih vlakana

Prethodno ukloniti labave ili slabo vezane premaze i nedostatan čvrste dijelove žbuke i tapeta.

Nanošenje:

Zamiješati onoliko morta koliko se može obraditi unutar vremena obrade od cca. 15 minuta. U čistu posudu za miješanje materijala uliti čistu vodu i uz snažno miješanje umiješati toliko praha da se dobije mort bez grudica.

Za miješanje 1 kg ARDEX R4 RAPID univerzalne brze mase za izravnavanje potrebno je cca. 0,4 l vode. Na temperaturi od +18°C do +20°C materijal se može obrađivati cca. 15 minuta. Niža temperatura produžuje a viša skraćuje vrijeme obrade.

Na neupijajuće podloge nanijeti sloj univerzalne brze mase za izravnavanje ARDEX R4 RAPID debljine najmanje 1 mm. Kada se nanese materijal dovoljno stvrdne, površina se može dodatno izravnati svježim zamiješanim materijalom.

U nejasnim slučajevima materijal je potrebno prethodno testirati.

ARDEX R4 RAPID univerzalna brza masa za izravnavanje obrađuje se na temperaturi iznad 5°C.

Pazite na sljedeće:

ARDEX R4 RAPID univerzalna brza masa za izravnavanje ne može se koristiti u trajno mokrim područjima.

Napomena:

Sadrži cement. Uzrokuje nadražaj kože i teško oštećenje očiju. Čuvajte podalje od dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Kod trajnog nadražaja očiju: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Čuvati na suhom mjestu.

Materijal/spremnik odložite prema lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. Nakon upotrebe temeljito oprati zaprljanu kožu.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Oči temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Po mogućnosti izvaditi kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem.

U stvrdnutom stanju nije opasno u fiziološkom i ekološkom smislu.

GISCODE ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Omjer miješanja: cca. 0,4 l vode : 1 kg praha
odnosno
cca. 1 l vode : 2,5 kg praha
čemu odgovara
cca. 1 dio vode: 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,85 kg/l

Težina svježeg morta: cca. 1,5 kg/l

Potrebna količina materijala: cca. 1,1 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20 °C): cca. 15 minuta

Tlačna čvrstoća:

nakon 1 dan	cca. 11 N/mm ²
nakon 7 dana	cca. 15 N/mm ²
nakon 28 dana	cca. 20 N/mm ²

Čvrstoća na savijanje:

nakon 1 dan	cca. 2,5 N/mm ²
nakon 7 dana	cca. 3,5 N/mm ²
nakon 28 dana	cca. 5,5 N/mm ²

pH vrijednost: cca. 10-11

Pakiranje: kanta s 2,5 kg neto

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

Oznaka prema GHS/CLP: GHS05 „nadražujuće“
Signalna riječ: Opasnost

Oznaka prema GGVSEB/ADR: nema

EMICODE: EC1 R+ = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: U originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.

