



ARDEX P 4 READY

Többfunkciós alapozó

- Alapozó és kötőanyag padló-, fal- és mennyezeti felületekhez
- bel- és kültéren
- nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz
- csemperagasztók, padló- és falkiegyenlítő anyagok rögzítésére
- gyorsan száradó
- oldószermentes és nagyon alacsony kibocsátású EMICODE EC1



ARDEX rendszertermék az ARDEX szállítási program nagyon alacsony emissziójú kiegyenlítő simítómasszáival és ragasztóival kombinálva, amelyek célja a szagsemleges viselkedés és a tiszta teremlevegő

Alkalmazási terület:

Beltéren és kültéren. Padló, fal és mennyezet.

Alapozó és kötőanyag nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz, mint pl.

- beton,
- cement- és mészcement vakolatok,
- cement esztrichek és kalcium-szulfát esztrichek,
- magnezit esztrichek,
- öntött aszfalt,
- terrazzo,
- csempe- és lapburkolatok,
- diszperziós festékek,
- régi, vízálló ragasztómaradványok,
- száraz esztrichek,
- PVC-burkolatok,
- simítómasszák,
- OSB-lapok,
- lakkozott fa padlólapok,
- forgácslap,
- ARDEX epoxigyanta alapozók.

Csemperagasztók, padló- és falkiegyenlítő anyagok rögzítésére.

Típus:

Oldószermentes, fehér műgyanta diszperzió speciális adalékanyagokkal és kvarchomokkal. Korlátozottan fröccsenő és csepegő konzisztenciájú.

Aljzat:

Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, por- és elválasztóanyagoktól mentesnek, teherbírónak és a további munkákra alkalmasnak kell lennie.



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

EN ISO 9001 és EN ISO 14001
tanúsítvánnyal rendelkező gyárto.

ARDEX P 4 READY

Többfunkciós alapozó

Feldolgozás:

Az ARDEX P 4 READY használatra kész, rövid vagy hosszú szálú hengerrel, lapos ecsettel vagy seprűvel hordható fel.

Az alapozót egyenletesen hordja fel, hogy a felület jól átnedvesedjen, és hagyja, hogy fehéres réteggé száradjon, mielőtt megkezdje a további munkálatokat.

Nedvszívó aljzatokon (kivéve kőfa és magnezit esztrichek) az ARDEX P 4 READY legfeljebb 10 tömeg-%-os vízzel hígítható.

A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől függően kb. 15 – 60 perc +20°C-on. A száradási idő hosszabb lehet alacsony hőmérsékleten és tömör aljzatokon, és rövidebb magasabb hőmérsékleten és nedvszívó aljzatokon.

Szorosan zárja vissza a kinyitott tartályokat, és a megmarad mennyiséget néhány napon belül használja fel.

Az edények és szerszámok használat után azonnal vízzel tisztíthatók.

Az ARDEX P 4 READY +5°C feletti hőmérsékleten használható.

Anyagszükséglet:

kb. 130 – 500 g/m² ARDEX P 4 READY nedvszívó aljzatokon

kb. 80 – 130 g/m² ARDEX P 4 READY nem nedvszívó aljzatokon, az aljzat jellegétől és a használt szerszámoktól függően.

Kérjük, vegye figyelembe:

A vízben oldódó simítómassza- és ragasztómaradványokat (pl. szulfidtartalmú) teljesen el kell távolítani.

A le nem csiszolt ARDEX EP2000 alapozó ARDEX P 4 READY-vel 24 órán belül átfesthető. Az ARDEX P 4 READY száradása után akár 10 mm rétegvastagságú hézagolások is elvégezhetők ARDEX padló- és falhézagkitöltő anyagokkal.

Az ARDEX P 4 READY-nek kalcium-szulfát esztricheken a burkolólapok lefektetésekor legalább 12 órán keresztül száradnia kell.

A PVC-burkolatoknak szilárdan kell tapadniuk az aljzathoz, és alaposan meg kell tisztítani minden ápoló- és tisztítószer-maradványtól.

Megjegyzés:

A biztonsági adatlapunkban foglaltakat be kell tartani.

Ártalmatlanítás:

A tartalom / tartály ártalmatlanítása a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Ne engedje, hogy csatornába, vízfolyásokba vagy talajba kerüljön. Csak a teljesen üres tartályokat adja vissza újrahasznosításra (Interseroh). A megszáradt anyagmaradványok háztartási hulladékként kezelhetők.

A pasztaszerű maradványokat tartalmazó tárolóedények, valamint az összegyűjtött, pépes termékmaradványok veszélyes hulladéknak minősülnek.

Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabvány szerint:

Nyersanyagalap:	Műgyanta diszperzió
Keverési arány:	használatra kész
Sűrűség:	kb. 1,5 g/cm ³
Minimális aljzathőmérséklet:	+5°C
Anyagszükséglet:	nedvszívó felületeken kb. 130 – 500 g/m ² , nem nedvszívó aljzatokon kb. 80 – 130 g/m ²
Száradási idő:	nedvszívó felületeken kb. 15 – 30 perc, nem nedvszívó aljzaton kb. 60 perc, kalcium-szulfátos esztricheken burkoláskor legalább 12 óra
Alkalmasság padlófűtéshez:	Igen
EMICODE:	EC1 = nagyon alacsony kibocsátás
GISCODE:	D1 = oldószermentes diszperzió Szerelési anyagok
Csomagolás:	Vödör 2 kg, nettó, Vödör 8 kg, nettó
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó. A felbontott tartályokat jól zárja le, és gyorsan használja fel. Kb. 12 hónapig tárolható az eredeti, lezárt tartályban. Álló helyzetben tárolandó.