



ARDEX RF

Patronos simító

- zsugorodásmentes, akár 12 mm egyrétegű vastagságig
- átfesthető
- rugalmas
- oldószermentes
- csiszolható



Alkalmazási terület

Bel- és kültéri. Fal, mennyezet.

Repedések, lyukak és karcolások javítása.

Alacsony tárgulási igénybevételnek kitett csatlakozási hézagok zárására, mint például láblécek, ablakok és ajtókeretek, valamint fal- és födémcsatlakozások szárazépítésben.

Alkalmazható olyan alapokon, mint fa, beton, vakolat, falazat, gipszkarton stb.

Típus

Felhasználásra kész, egykomponensű, akril diszperziós alapú, oldószermentes, könnyű simítómassza. Repedések, lyukak, beton, vakolat és könnyűszerkezetes falak javítására.

Az alap előkészítése

Az alapnak száraznak, teherbírónak, por- és oldószermentesnek kell lennie.

Alap	előkezelés nélkül	előkezeléssel
Pórusbeton	✓	
Beton	✓	
Tégla falazat	✓	
Gipszpalló	✓	
Mészhomoktégla	✓	
Gipsz tömítőmassza	✓	
Gipsz és gipszrostlemez	✓	
Cementrostlapok	✓	
OSB lemez ÖNORM EN 300	✓	
Forgácslap P4 - P7	✓	
Csempe és padlóburkolatok		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Természkő		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Akril lakkfestékek és Alkidgyanta festékek		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
bevonatos dekorvakolatok	✓	
Latex festékek	✓	
ásványi dörzsvakolatok		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
MG 2 Mész-cement habarcs	✓	
MG 3 Cementhabarcs	✓	
MG 4 Gipszhabarcs	✓	
Szintetikus gyanta vakolatok		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82

ARDEX RF

Patronos simító

Feldolgozás:

A lyukak és üregek rugalmasan kitölthetők az ARDEX RF-vel 12 mm-ig. A patronból történő alkalmazás esetén az ARDEX RF közvetlenül alkalmazható a megfelelően nyitott fűvókával ellátott patronos pisztollyal. A kereskedelemben kapható simítószerszámok alkalmasak a glettelésre. Szükség esetén a további simítórétegek a száradás után 1 - 2 óra elteltével vihetők fel. Az ARDEX RF a felhordási vastagságtól függően 3 - 48 óra száradási idő után csiszolható. A további bevonatok csak a töltőanyag teljes

száradása után vihetők fel. Az ARDEX RF száradás után átfesthető. Ha nedvességnek van kitéve (pl. kültéri alkalmazások), az ARDEX RF-t száradás után bevonatrendszerrel kell védeni a nedvesség ellen.

Megjegyzés

A biztonsági adatlapjainkon szereplő állításokat figyelembe kell venni.

Csak kereskedelmi felhasználók számára!

Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabvány szerint

Sűrűség	Sűrűség 0,57 g/cm ³
Szemcseméret	< 0,2 mm
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C és +35°C között
Hőmérsékleti terhelés	-25°C és +80°C között
Mozgásfelvétel	5% (max.)
Shore A keménység kb.	50
Áthatás (DIN 51579 / 5 mp)	230 ± 30 1/10 mm
Stabilitás (az ASTM 2202 szerint)	< 2 mm

Alkalmazási tulajdonságok

Bőrképződési idő kb.	5 perc	
Átkeményedés	Átkeményedés 3 mm	Idő naponta
Alkalmazás Környezeti feltételek	+23°C / 50% rel. páratart.	

A termék részletei

Címkézés a GHS/CLP szerint	lásd a megfelelő biztonsági adatlapot
Címkézés az ADR szerint	lásd a megfelelő biztonsági adatlapot
EMICODE	EC 1 PLUS = nagyon alacsony kibocsátású PLUS
GISCODE	D1 = Oldószermentes diszperziós fektetőanyagok
Kiszerezés	310 ml-es patron
Tárolás	Az eredeti zárt edényben, száraz helyiségben kb. 12 hónapig tárolható. Fagymentesen tárolja, és védje a magas hőmérséklettől.