



ARDEX A 18

Tapadóhíd

Ragasztó iszap ragasztott (kontakt) esztrichek előállításához



- ARDEX A35 gyorscement
- ARDEX A35 MIX kész gyorsesztrich habarcs
- ARDEX A58 zsugorodásszegény gyorsesztrich-cement
- ARDEX A60 nagy terhelésű gyorsesztrich cement

és egyéb cementhabarcsok betonon, cementesztricheken, valamint más alkalmas bel- és kültéri aljzatokon.

Tapadóhíd cementhabarcsokkal végzett javítási munkákhoz

Hosszú nyitott idő

Magas tapadási kötés

ARDEX rendszertermék

ARDEX esztrichekhez és más, cementbázisú habarcsokhoz

ARDEX A18

Tapadóhíd



Alkalmazási terület:

Bel- és kültérben.

Színjelzéses tapadóhíd a nyitott idő figyeléséhez az alábbi anyagokkal készült kötött esztrich előállításához

- ARDEX A35 gyorscement
- ARDEX A35 MIX kész gyorsesztrich habarcs
- ARDEX A58 zsugorodásszegény gyorsesztrich-cement
- ARDEX A60 nagy terhelésű gyorsesztrich cement

és egyéb cementhabarcsok betonon, cementesztricheken, valamint más alkalmas bel- és kültéri aljzatokon, mint például régi terrazzo-, csempe- és beton műkö burkolatokon.

Tapadóhíd cementhabarcsokkal végzett javítási munkákhoz

Az anyag fajtája:

Szürke por adalékanyagokkal és speciális adalékokkal az aljzat és az esztrich közötti tapadó kötés biztonságos létrehozásához.

Aljzatelőkészítés:

Az aljzat lehet száraz, vagy nedves, de megfelelően szilárdnak, teherbírónek és érdesnek kell lennie. Adott esetben a felületet a kötött esztrich felhordása előtt fel kell marni és/vagy szemcseszórással fel kell érdesíteni. Az aljzatnak továbbá mentesnek kell lennie a portól, a szennyeződésektől, a festékbevonatoktól és más elválasztó szerektől.

Az aljzatban lévő (nem mozgó) repedéseket előzőleg erőzáró módon le kell zárni az ARDEX FB Gießharz kiöntőgyantával, vagy az ARDEX PU5 gyorsjavító gyantával, illetve az ARDEX EP2000 Multifunktionales Epoxidharz multifunkcionális epoxigyantával.

Be kell tartani a Műszaki Adatlapban foglalt adatokat.

Ha az aljzatot előnedvesítik, akkor kerülni kell a tócsaképződést.

Bedolgozás:

A tapadóhíd bekeveréséhez tiszta vizet kell önteni egy tiszta keverőedénybe, majd folyamatos keverés mellett annyi poranyagot kell hozzáadagolni, hogy pasztaszerű, kenhető iszap keletkezzen.

25 kg ARDEX A18 tapadóhíd bekeveréséhez kb. 5,75 liter víz szükséges.

Csak annyi tapadóhidat kell bekeverni, amennyit a kb. 60 perces bedolgozási idő alatt be is dolgoznak.

A tapadóhidat seprű, megfelelő hengerek, fogazott lapát vagy iszapkefe segítségével teljes felületi fedésben (min. 1,5 mm vastagságban) kell felhordani a megtisztított, teherbíró aljzatra. Hordjuk fel az esztrich habarcsot a még nedves ragasztó iszapra, »frissre« eljárással.

A kötésben levő tapadóhidat nem szabad víz ismételt hozzáadásával hígítani.

A tapadóhidat +5 °C feletti hőmérsékleten kell bedolgozni.

Kérjük, tartsák be:

Érvényesek a hatályban levő műszaki irányelvek, különösen az EN 13813, ÖNORM B 2232 / ÖNORM B3732, valamint a lényeges BEB tájékoztató lapok.

Utasítások:

Cementet tartalmaz. Bőrirritációt okoz. Súlyos szemkárosodások veszélye áll fenn. Gyermekek elől elzárva tartandó! Védőkesztyűt és szemvédőt kell használni. Nem kerülhet a szembe, a bőrre és a ruházatra.

SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: A szemet néhány percig óvatosan vízzel kell mosni. A meglevő kontaktlencsét lehetőség szerint el kell távolítani. Majd a mosást tovább kell folytatni. Tartós szemirritáció esetén: orvoshoz kell fordulni/orvosi segítséget kell igénybe venni.

Száraz helyen kell tárolni.

GISCODE ZP1 = cementtartalmú termék, kromátszegény.

Műszaki adatok az ARDEX minőségi szabványnak megfelelően:

Keverési arány:	kb. 5,75 l víz : 25 kg poranyag ami megfelel kb. 1 térfogatrész víz : 3 térfogatrész poranyag arányának
Testsűrűség:	kb. 1,5 kg/l
Friss habarcs súlya:	kb. 1,8 kg/l
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² (1,5 mm-es minimális rétegvastagság esetén)
Bedolgozási idő (+20 °C):	kb. 60 perc
Nyitott idő (+20 °C):	kb. 30 perc
Tapadási húzószilárdság betonon:	> 1,5 N/mm ²
Korróziós magatartás:	nem tartalmaz acélkorróziót elősegítő összetevőket
Padlófűtésre való alkalmasság:	alkalmas
Jelölés a GHS/CLP szerint:	Lásd Biztonsági Adatlap
Jelölés a ADR szerint:	Lásd Biztonsági Adatlap
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} – rendkívül emissziószegény ^{PLUS}
Kiszerezés:	25 kg nettó súlyú zsákokban
Tárolás:	száraz terekben, eredeti bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.
Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

